



### BOLETÍN TÉCNICO 3

# TRAFIVOL Serie 8700 & 5000

#### DESCRIPCION:

TRAFIVOL es una pintura para señalamiento vial de alto desempeño y secado extra rápido, diseñada para la señalización de carreteras, calles, avenidas, estacionamientos, puentes, aeropuertos, pasos peatonales, marcas de seguridad, etc. Disponible en sistemas base solvente y sistema base agua.

Disponible en colores blanco, amarillo, rojo, azul y negro. (colores especiales bajo pedido)

#### USOS RECOMENDADOS:

Señalamiento de tráfico en carreteras, calles y andadores de pavimento o de concreto.

Se puede aplicar sobre superficies de concreto y pavimentos asfálticos, gran resistencia a la abrasión y excelente adherencia y retención de color.

#### SISTEMA DE APLICACIÓN PARA PINTURA DE TRÁFICO:

- Antes de pintar líneas o señalizaciones vehiculares limpiar perfectamente el asfalto y o pavimento. Tratar de eliminar en lo posible polvo, impurezas y manchas y/o marcas de caucho y aceite.

- Si la superficie tiene menos de 5 semanas de fraguado hacer una limpieza para el caso de concreto hidráulico con una dilución de ácido muriático al 10% en la zona donde se aplicará la pintura, dejar actuar de 5 a 10 minutos y después lavar con agua. Esto se puede realizar un día antes o si no se cuenta con el tiempo suficiente con un par de horas de anticipación es suficiente.

- Si se va a realizar un repintado, revisar perfectamente las líneas anteriores y limpiar o retirar las que se encuentren en mal estado para evitar desprendimientos en la película superior.




•Procure no aplicar la pintura en condiciones extremas de temperatura, ya sea frío o calor, recuerde que el asfalto a altas temperaturas tiene una característica de exudado lo cual puede dañar la película y por el contrario el concreto a bajas temperaturas tiende a formar una pequeña película de humedad que debe de ser retirada antes de la aplicación del producto, no aplique en condiciones de humedad o probabilidades de lluvia en las siguientes 2 horas después de la aplicación.

•Para el caso de la pintura de tráfico base agua es muy importante tomar en cuenta las condiciones de humedad ya que la película es más sensible a éstas condiciones, para éste producto se recomienda no tener lluvia 24 horas antes y después de la aplicación.

TODOS NUESTROS PRODUCTOS CUMPLEN CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE, SCT N- CMT-5-01-001/13 (BASE AGUA) SCT N-CMT-5-01-001/05 (BASE SOLVENTE) Y LA NORMA MEXICANA NMX-C-451-ONNCCE-2009.

#### ALMACENAMIENTO:

•El producto deberá ser almacenado en su envase original, cerrado y en un área protegida de la humedad, temperaturas extremas y de los rayos directos del sol. No se recomienda almacenarse por mas de 12 meses. Es conveniente seguir estas instrucciones porque de lo contrario puede influir en una menor duración y rendimiento de la pintura.



## Boletín Técnico No. 3