



IMPERVOL
RECUBRIMIENTOS

5 años

INFORMACIÓN TÉCNICA

**MODELO: IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO ELASTOMÉRICO 5 AÑOS
BASE AGUA PARATECHOS.**

IMPERVOL 5 años • Serie 4300

USOS:

- Se recomienda para todo tipo de techos de cemento, concreto y fibrocemento, debido a su resistencia a la alcalinidad y humos industriales. puede ser aplicado además en terrazas, cámaras frigoríficas, bóvedas y cimbras.
- Impervol tiene un acabado de alta durabilidad en sistemas impermeables con aislamiento térmico. Impervol lo protege contra la lluvia, goteras, cuarteaduras, fisuras, intemperie, grasas, smog.

CARACTERÍSTICAS:

- Impervol está elaborado con resinas acrílicas base agua y forma una capa autoadherible e impermeable de alta calidad, previene problemas originados por grietas y cuarteaduras de una manera rápida y eficaz. Fácil aplicación y secado rápido.
- Elaborado con materias primas de la más alta calidad, en una formulación balanceada donde intervienen: resinas, espesantes, dispersantes, extendedores, antiespumantes, fungicidas, lo que da como resultado un impermeabilizante con excelentes propiedades.
- Garantía 5 años

PRESENTACIÓN: Galón de 4 litros, cubeta de 19 litros y tambo de 200 litros.

COLORES: Blanco y Rojo Oxido

Contacto

Planta Morelia
Eje Norte Sur 188
Cd. Industrial C.P. 58200
Morelia Mich.
Tel: 01 (443) 323 1348, 323 1361

Oficina Morelia
Av. Solidaridad 320 C.P. 58020
Col. Ventura Pte.
Morelia, Mich.
Tel: 01(443) 313 4063, 317 3920

Oficina Aguascalientes
Tel. (449) 593 0554
Oficina México
Tel: 01(55) 55 64 57 01, 55 64 72 06



INFORMACIÓN TÉCNICA

ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD	ESPECIFICACIÓN
VISCOSIDAD	15,000 A 60,000 CPS. A 25º C.
DENSIDAD	1.20 +/- 0.02 KG. / LTO. A 25º C.
RENDIMIENTO TEÓRICO	1 A 1.2 M2/LTO. *
PORCENTAJE DE SÓLIDOS POR PESO	56% MÍNIMO
SECADO TACTO	15 A 20 MINUTOS.
SECADO DURO	24 HORAS.
PERMEABILIDAD	MENOR A 30 PERMS
ELONGACIÓN A LA RUPTURA	200 % MÍNIMO
ADHERENCIA EN HÚMEDO	357.16 GRS/CM MÍNIMO (100%)
FLEXIBILIDAD	100%
GARANTÍA	5 AÑOS**
RESISTENCIA A LA TENSIÓN	200 PSI MÍNIMO (1.379 MPa)
ABSORCIÓN DE AGUA (VOLUMEN)	34% MÁXIMO

* Depende de la porosidad de la superficie y la aplicación

Cumple con la Norma Mexicana NMX-C-450-ONNCCE-2019

Estabilidad en envase 1 año

APLICACIÓN:

- Limpie la superficie de polvo, grasa, partículas sueltas, etc.
- Sellar la superficie, diluyendo 6 a 7 litros de Impervol en 12 lts. de agua, y aplique una mano, enseguida aplique una mano de Impervol en forma horizontal sin diluir, dejar secar 4 horas la primera mano y enseguida aplique una segunda mano en forma vertical sin diluir, hasta cubrir completamente
- En caso de no seguir las instrucciones el tiempo de duración se altera.
- No mezcle este producto con otro para evitar incompatibilidad

ADVERTENCIAS:

- No se deje al alcance de los menores de edad.
- No se ingiera, en caso de ingestión no se provoque el vómito, solicite atención médica de inmediato.
- Evite el contacto con los ojos. Cierre bien el envase después de cada uso.

Contacto