

IMPERMEABILIZANTE ACRILICO ELASTOMÉRICO PARA TECHOS

USOS:

- SISTEMA DE IMPERMEABILIZACION PARA TECHOS DE CONCRETO, TABIQUE Y PRECOLADO.

CARACTERISTICAS:

IMPERMEABILIZANTE ACRILICO DE LA MAS ALTA CALIDAD, ELABORADO A BASE DE RESINAS ACRILICAS BASE AGUA, PIGMENTOS INORGANICOS, AGREGADOS MINERALES Y ADITIVOS ESPECIALES DE SECADO EXTRA RAPIDO, RESISTENTE A RAYOS UV ,LO QUE DA COMO RESULTADO UN PRODUCTO CON EXCELENTES PROPIEDADES DE IMPERMEABILIZACIÓN Y ADHERENCIA. PRODUCTO CON UN BAJO V.O.C LIBRE DE GLICOLES Y GLICOETERES LO QUE LO HACE ECOLOGICO.

ESPECIFICACIONES:

- VISCOSIDAD 120-135 KU ASTM D 562
- DENSIDAD 1.20 A 1.28 G/ML ASTM D 1475
- RENDIMIENTO 2 M2/LT. DEPENDIENDO DE LA POROSIDAD DE LA SUPERFICIE
- PORCENTAJE DE SÓLIDOS 50 +/-2%
- SECADO AL TACTO 20 +/-2 MINUTOS.
- SECADO DURO 24 HORAS
- ADHERENCIA MINIMA EN SUPERFICIE HUMEDA: 2 LB/IN
- ELONGACION 125% DESPUES DE INTEMPERISMO
- PERMEABILIDAD: 50 PERMS
- ABSORCION DE AGUA: 20% MAXIMO
- RESISTENCIA A LA TENSION: > O IGUAL A 200 PSI
- GARANTIA:10 AÑOS

PRESENTACION: CUBETA DE 19 LITROS, GALON DE 4 LITROS, BOTE DE 1 LITRO.

APLICACION:

- LIMPIE LA SUPERFICIE DE POLVO, GRASA, PARTICULAS SUELTAS, ETC
- SELLAR LA SUPERFICIE DILUYENDO DE 6 A 7 LITROS DE IMPERVOL EN 13 LITROS DE AGUA Y APLIQUE UNA MANO PARA CERRAR PORO, RESANAR GRIETAS VISIBLES CON CEMENTO PLÁSTICO O CALAFATEO DE POLIURETANO.
- ENSEGUIDA APLIQUE UNA MANO DE IMPERVOL EN FORMA HORIZONTAL SIN DILUIR DEJAR SECAR 24 HORAS LA PRIMERA MANO Y ENSEGUIDA APLIQUE UNA SEGUNDA MANO EN FORMA PERPENDICULAR A LA PRIMERA MANO SIN DILUIR HASTA CUBRIR COMPLETAMENTE.
- EN CASO DE USAR MEMBRANA DE REFUERZO, ESTA SE DEBE IR PEGANDO CON LA PRIMER MANO DE IMPERMEABILIZANTE UTILIZANDO RODILLO O CEPILLO Y POSTERIORMENTE APLICAR LA SEGUNDA MANO EN FORMA PERPENDICULAR.
- NO APLICAR CON AMENAZA DE LLUVIA O CONDICIONES DE HUMEDAD RELATIVA MAYORES AL 70%.
- SE DEBE EVITAR LA APLICACIÓN EN DONDE EXISTAN SUPERFICIES CON ENCHARCAMIENTO U OTROS FACTORES QUE ACELEREN LA DEGRADACIÓN DEL PRODUCTO Y SE PUEDAN PROVOCAR ABULTAMIENTOS O AMPOLLAS CUANDO EL AGUA ATRAPADA EVAPORE Y DAÑE EL SISTEMA IMPERMEABLE.
- NO MEZCLE ESTE PRODUCTO CON OTRO PARA EVITAR INCOMPATIBILIDAD.

ADVERTENCIAS:

NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS MENORES DE EDAD.

NO SE INGIERA, EN CASO DE INGESTION NO SE PROVOQUE EL VOMITO, SOLICITE ATENCION MEDICA DE INMEDIATO.

CIERRE BIEN EL ENVASE DESPUES DE CADA USO.

ESTE PRODUCTO SE APEGA A LAS ESPECIFICACIONES REALIZADAS EN NUESTROS LABORATORIOS LO CUAL NO EXONERA AL USUARIO DE REALIZAR SUS PROPIAS EVALUACIONES.

PINTURAS VOLTON NO SE HACE RESPONSABLE POR EL MAL USO DEL PRODUCTO Y SUS APLICACIONES AL ESTAR FUERA DE NUESTRO CONTROL EN SU CASO CONSULTAR OPINION AL SERVICIO TÉCNICO DE LA EMPRESA.